


# Altro Whiterock Chameleon™



Taxi Cab | 6636  
LRV 70



Key Lime | 6635  
LRV 50




Ice Queen | 6629V  
LRV 38



Eau De Chic | 6605V  
LRV 48



Hawaiian Palm | 6638  
LRV 22



Ocean Deep | 6637  
LRV 7



Night Fall | 6622V  
LRV 15



Slip Stream | 6611V  
LRV 36



Juicy Lucy | 6620V  
LRV 20




Moulin Rouge | 6618V  
LRV 12




Feng Shui | 6617V  
LRV 9



Shocking Pink | 6616V  
LRV 15




Sheer Glass | 6609V  
LRV 40



Distant Thunder | 6634  
LRV 18



Liquorice | 6612V  
LRV 5



Pure Innocence | 6601V  
LRV 92



Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

'High end' bathrooms, showers, changing areas. Foyers. Serveries. Retail. Splashbacks.

Hochwertige Badezimmer, Duschen und Umkleiden. Foyers. Essenstheken. Showküchen.

Verkaufs- und Ausstellungsräume.

Baños de alta gama. Duchas y zonas de vestuarios. Vestíbulos. Zona de minibar.

Tiendas. Frente de las encimeras.

Salles de bain, douches et vestiaires haut de gamme. Foyers. Comptoirs.

Commerce de détail. Crédences de cuisine.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

|                                          |                                        |                                                 |                                      |                                       |                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Surface finish                           | Oberfläche                             | Acabado de la superficie                        | Finition                             | Gloss, Hochglanz, Brillante, Brillant |                                      |
| Thickness                                | Gesamtdicke                            | Espesor                                         | Epaisseur                            | 2.5 mm                                |                                      |
| Size                                     | Format                                 | Dimensiones                                     | Dimension                            | 2500 mm x 1220 mm                     |                                      |
|                                          |                                        |                                                 |                                      | 3000 mm x 1220 mm                     |                                      |
| Weight                                   | Flächengewicht                         | Peso                                            | Poids                                | 3500 g/m²                             |                                      |
| Maximum service temperature              | Max. Betriebstemperatur                | Temperatura máxima de uso                       | Température maximale supportée       | 60°C                                  |                                      |
| E-modulus of elasticity                  | Bruchfestigkeit                        | Módulos de elasticidad                          | Module d'élasticité                  | ISO 527                               | 3700 MPa                             |
| Notched Impact resistance                | Kratz- und Kerbzähigkeit (Charpy)      | Resistencia al impacto                          | Résistance à l'impact                | ISO 179/1ea                           | 2.9 KJ/m²                            |
| Flexural strength                        | Biegefestigkeit                        | Resistencia a la flexión                        | Résistance à la flexion              | ISO 178                               | 94 MPa                               |
| Tensile strength                         | Zugfestigkeit                          | Resistencia a la tensión                        | Résistance à la traction             | ISO 527                               | 59 MPa                               |
| Shore D hardness                         | Shorehärte D                           | Dureza (Shore D)                                | Dureté Shore D                       | ISO 868                               | 80                                   |
| Thermal conductivity- 'K Value'          | Wärmeleitung                           | Conductividad térmica                           | Conductivité thermique               | EN 12524                              | 0.17 W/mK                            |
| Water absorption                         | Wasserabsorption                       | Absorción de agua                               | Imperméabilité                       | ISO 62                                | ≤ 0.1%                               |
| Moisture vapour transmission rate (MVTR) | Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR) | Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR) | Taux de transmission de vapeur d'eau | ASTM E96                              | ≤ 0.12 g/m²/24hrs                    |
| Fire performance                         | Brandverhalten                         | Resistencia al fuego                            | Réaction au feu                      | EN 13501-1                            | B- s3, d0                            |
|                                          |                                        |                                                 |                                      | BS 476 pt 6                           | Class 0, Klasse 0, Clase 0, Classe 0 |
|                                          |                                        |                                                 |                                      | BS 476 pt 7                           | Class 1, Klasse 1, Clase 1, Classe 1 |