



**Designed for possibilities.
Made for people.**

Altro Whiterock collection

Altro Whiterock collection

Hygienic walls system / Hygienisches Wandsystem
higiénica sistema de paredes / Revêtements muraux hygiéniques

Altro Whiterock Chameleon™

High end, gloss range to make a bold statement. Hochwertige, brillante Farben für einen starken Auftritt.
Una gama brillante y de alta calidad que destaca sobre las demás. Des coloris haut de gamme brillants pour des décors audacieux.



Taxi Cab
6636 LRV 58



Key Lime
6635 LRV 50



Ice Queen
6629V LRV 35



Eau De Chic
6605V LRV 48



Hawaiian Palm
6638 LRV 22



Ocean Deep
6637 LRV 7



Night Fall
6622V LRV 15



Slip Stream
6611V LRV 36



Juicy Lucy
6620V LRV 20




Moulin Rouge
6618V LRV 12



Feng Shui
6617V LRV 9



Shocking Pink
6616V LRV 15




Sheer Glass
6609V LRV 40



Distant Thunder
6634 LRV 18



Liquorice
6612V LRV 5



Pure Innocence
6601V LRV 92

Order No.

Bestell-Nr.
Número de pedido
Commande No.

W160

W161

Sheet size

Plattengröße
Dimensiones
Format
2500 x 1220 mm
3000 x 1220 mm


Example

Beispiel
Ejemplo
Exemple
Liquorice: **W160** / 6612V
Liquorice: **W161** / 6612V




Altro Whiterock Satins™


Versatile and sophisticated satin shades to soothe and stimulate. Geschmackvolle, feine Satintöne, von entspannend bis anregend. Disponible en diferentes y sofisticados tonos satinados con propiedades reconfortantes y estimulantes. Des nuances variées et sophistiquées pour apaiser ou stimuler.




Linen
41 LRV 83




Ice
44 LRV 80



Clarity
207 LRV 64



Malva
57 LRV 68




Cesco
53 LRV 71




Echo
208 LRV 43



Flint
201 LRV 32



Viola
214 LRV 13




Dakota
209 LRV 6




Urban
210 LRV 28



Ozone
211 LRV 10



Zandra
217 LRV 24




Mint
203 LRV 62




Vibrance
213 LRV 22

LRV = light reflectance value
LRV = Lichtreflexionsgrad
LRV = Valor de reflectancia de la luz
LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse



Citron
56 LRV 80




Daybreak
222 LRV 69



Glow
215 LRV 50



Scarlett
221 LRV 13



Oyster
32 LRV 70




Fawn
206 LRV 41



Fenland
219 LRV 13



Sorbet
216 LRV 59



Seafoam
43 LRV 81



Promenade
212 LRV 32



Olea
218 LRV 28



Bergamot
220 LRV 26



Orchard
223 LRV 50

Order No.
Order-Nr.
Número de pedido
Commande No.
W136
W137

Sheet size
Plattengröße
Dimensiones
Format
2500 x 1220 mm
3000 x 1220 mm

Example
Beispiel
Ejemplo
Exemple
Citron: **W136** / 56
Citron: **W137** / 56



Altro Whiterock White™

Classical purity for a timeless, fresh interior. Klassisches Weiß für ein klares, zeitloses Design. Pureza clásica para un diseño interior fresco y atemporal. Une pureté classique pour un intérieur frais et intemporel.



White
01

LRV 89

Order No.

Order-Nr.

Número de pedido

Commande No.

W103

W104

Sheet size

Plattengröße

Dimensiones

Format

2500 x 1220 mm

3000 x 1220 mm

Example

Beispiel

Ejemplo

Exemple

White: **W103** / 01

White: **W104** / 01





* Altro Whiterock Digiclad™ (Custom)

We digitally print your designs for a custom solution.

Wir drucken Ihre individuellen Designs für maßgeschneiderte Lösungen.

Imprimimos tus diseños digitalmente para ofrecerte soluciones personalizadas.

Des solutions personnalisées grâce à notre service d'impression numérique.



* Altro Whiterock™ hygienic doorsets



* Altro Whiterock™ Splashbacks



* Altro Whiterock™ wall designs



Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

Altro Whiterock White™ - Kitchens: cold store, cook, food prep. Clinical areas. Clean rooms. Laundries. Mortuaries. Bathrooms. Showers and changing areas.

Altro Whiterock Satins™ - Bathrooms, showers and changing areas. Operating theatres, wards. Cooking and food preparation areas. Serveries. Kitchens open to public view.

Altro Whiterock Chameleon™ - 'High end' bathrooms, showers, changing areas. Foyers. Serveries. Retail. Splashbacks.

Altro Whiterock White - Küchen: Kühlhäuser, Kochen / Kühlen, Lebensmittelzubereitung. Klinische Bereiche. Duschen und Bäder. Wäschereien. Leichenhallen.

Altro Whiterock Satins - Küchen: Kühlhäuser, Kochen / Kühlen, Lebensmittelzubereitung. Klinische Bereiche. Badezimmer. Duschen und Umkleiden. Operationssäle und Stationen.

Altro Whiterock Chameleon - Hochwertige Badezimmer, Duschen und Umkleiden. Foyers. Essenstheken. Showküchen. Verkaufs- und Ausstellungsräume.

Altro Whiterock White - Cocinas. Restaurantes de comida rápida. Lavanderías. Funerarias.

Altro Whiterock Satins - Baños, duchas y zonas de vestuarios. Quirófanos y pasillo. Salpicaderos. Zonas de cocinado y preparación de alimentos. Minibares. Cocinas abiertas al público.

Altro Whiterock Chameleon - Baños de alta gama, duchas y zonas de vestuarios. Vestibulos. Zona de minibar. Tiendas. Frente de las encimeras.

Altro Whiterock White - Cuisine, Chambre frigorifique, préparation alimentaire. Zones cliniques. Chambres propres. Salle de Bains. Douches et vestiaires. Buanderies. Morgues.

Altro Whiterock Satins - Salles de bains, douches et vestiaires. Salles d'opération, salles hospitalières, Zones de cuisson et de préparation alimentaire, Cafeteria. Cuisines ouverte.

Altro Whiterock Chameleon - Salles de bains, douches, vestiaires 'haut de gamme'. Foyers. Cafeterias. Commerces. Crédences.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

Altro Whiterock White and Altro Whiterock Satins					
Surface finish	Oberfläche	Acabado de la superficie	Finition	Satin, Satin, Satinado, Satin	
Thickness	Gesamtstärke	Espesor	Epaisseur	2.5 mm	
Size	Plattengröße	Dimensiones	Dimension	2500 mm x 1220 mm 3000 mm x 1220 mm	
Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	3600 g/m²	
Maximum service temperature	Max. Betriebstemperatur	Temperatura máxima de uso	Température maximale supportée	60°C	
E-modulus of elasticity	Bruchfestigkeit	Módulos de elasticidad	Module d'élasticité	ISO 527	2950 MPa
Notched Impact resistance	Kratz- und Kerbzähigkeit	Resistencia al impacto	Résistance à l'impact	ISO 179/1ea	9.5 KJ/m²
Flexural strength	Biegefestigkeit	Resistencia a la flexión	Résistance à la flexion	ISO 178	70 MPa
Tensile strength	Zugfestigkeit	Resistencia a la tensión	Résistance à la traction	ISO 527	52 MPa
Shore D hardness	Shore D-Härte	Dureza (Shore D)	Dureté Shore D	ISO 868	76
Thermal conductivity- 'K Value'	Wärmeleitung	Conductividad térmica	Conductivité thermique	EN 12524	0.17 W/mK
Water absorption	Wasserabsorption	Absorción de agua	Imperméabilité	ISO 62	≤ 0.1%
Moisture vapour transmission rate (MVTR)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR)	Taux de transmission de vapeur d'eau	ASTM E96	≤ 0.12 g/m²/24h
Fire performance	Brandverhalten	Resistencia al fuego	Réaction au feu	EN 13501-1 BS 476 pt 6 BS 476 pt 7	B- s3, d0 Class 0, Klasse 0, Clase 0, Classe 0 Class 1, Klasse 1, Clase 1, Classe 1

Altro Whiterock Chameleon					
Surface finish	Oberfläche	Acabado de la superficie	Finition	Gloss, Hochglanz, Brillante, Brillant	
Thickness	Gesamtstärke	Espesor	Epaisseur	2.5 mm	
Size	Plattengröße	Dimensiones	Dimension	2500 mm x 1220 mm 3000 mm x 1220 mm	
Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	3500 g/m²	
Maximum service temperature	Max. Betriebstemperatur	Temperatura máxima de uso	Température maximale supportée	60°C	
E-modulus of elasticity	Bruchfestigkeit	Módulos de elasticidad	Module d'élasticité	ISO 527	3700 MPa
Notched Impact resistance	Kratz- und Kerbzähigkeit	Resistencia al impacto	Résistance à l'impact	ISO 179/1ea	2.9 KJ/m²
Flexural strength	Biegefestigkeit	Resistencia a la flexión	Résistance à la flexion	ISO 178	94 MPa
Tensile strength	Zugfestigkeit	Resistencia a la tensión	Résistance à la traction	ISO 527	59 MPa
Shore D hardness	Shore D-Härte	Dureza (Shore D)	Dureté Shore D	ISO 868	80
Thermal conductivity- 'K Value'	Wärmeleitung	Conductividad térmica	Conductivité thermique	EN 12524	0.17 W/mK
Water absorption	Wasserabsorption	Absorción de agua	Imperméabilité	ISO 62	≤ 0.1%
Moisture vapour transmission rate (MVTR)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR)	Taux de transmission de vapeur d'eau	ASTM E96	≤ 0.12 g/m²/24h
Fire performance	Brandverhalten	Resistencia al fuego	Réaction au feu	EN 13501-1 BS 476 pt 6 BS 476 pt 7	B- s3, d0 Class 0, Klasse 0, Clase 0, Classe 0 Class 1, Klasse 1, Clase 1, Classe 1